BÉTON UNIVERSEL
35 KG

Fabriqué en France

C 30/37 *
Résistance du béton

Composition

- Sable 0/4
- Graviers 4/10
- Ciment haute performance

Domaine d'utilisation

Béton utilisé pour les fondations des murs, les scellements, le remplissage des poteaux, des linteaux et le coulage de dalles sur terre-plein à l'intérieur comme à l'extérieur.

Mise en œuvre :

Mélanger, de préférence à la bétonnière, avec environ 3,8 l d'eau pour 35 Kg jusqu'à la consistance voulue. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux.
Le temps d'utilisation d'une gâchée est d'environ 2 heures. Dès le début de prise, le béton ne pourra plus être malaxé ou réutilisé.

20 kg m² par cm

Consommation

20 Kg de béton sec au m² pour 1 cm d'épaisseur
1 sac de 35 Kg de béton sec = 18 l de béton prêt à l'emploi
500 l de béton = 28 sacs de 35 Kg

Conditionnement :

Sac de 35 Kg – Palette de 42 sacs soit 1,470 tonne – Palette consignée

+30°c +5°c

Précaution d'emploi :

La mise en œuvre doit s'effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support propre et nettoyé de tous éléments pouvant nuire à l'adhérence.
Les travaux devront être protégés du froid, de la pluie et du vent.
Ne jamais travailler sur un support gelé ou en cours de dégel.

12 mois

Stockage et conservation :

La durée de conservation, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, est de 12 mois à partir de la date de fabrication.

* Résultats d'essais réalisés en laboratoire dans les conditions standards et pouvant varier suivant les conditions de mise en œuvre, la température et l'humidité.

SACAMAT FRANCE décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.
Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité - Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage

SACAMAT La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25
Fax 03 22 25 27 28
contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE
Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue
www.sacamat-france.com