

Mélanges : **Mélange Béton**
Péetrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire

Contrôleur : **Laboratoire DTE de Sommesous.**
EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE Voie Romaine BP 10626
57146 WOIPPY
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code

Producteur

	0.063	1	4	6.3	8	10	14	16	D	1.4D		2D		
									20	28		40	MB	W
V.S.S.+U	7.0	47	74						100					
V.S.S.	6.0	45	70						99				1.50	
V.S.I.	0.0	5	30						85	98		100		
V.S.I.-U	0.0	3	26						83	97				
Ecart-type max														

Partie informative

Résultats de production

du 02/02/17 au 11/06/25

	0.063	1	4	6.3	8	10	14	16	20	28	31.5	40	MB	W
Maximum	2.2	30	55	66	72	80	93	96	100	100	100	100	1.10	6.5
Xf+1.25xEcart-types	2.0	22	55	65	71	81	96	100	100	100	100	100	0.98	6.4
Moyenne Xf	1.6	17	51	60	64	72	85	90	97	100	100	100	0.64	5.5
Xf-1.25xEcart-types	1.2	12	47	54	57	63	74	80	92	100	100	100	0.29	4.7
Minimum	1.1	14	43	48	50	54	62	69	88	100	100	100	0.24	4.6
Ecart-type	0.34	4.1	3.0	4.3	5.5	7.1	9.0	8.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.275	0.70
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	12

