

# SABLE BLANC

## Granulométrie 0/2



Fabriqué  
en France

Norme  
NF EN  
13139



### Domaine d'utilisation

Montage de briques, de parpaings, de pierres -  
Jointoiement entre briques ou pierres - Enduit de façades

Peut être remplacé par le  
« sable à enduire 0,2 »



### Dosage

|                                | Mortier batârd                                                           |  | Mortier batârd                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                    | Assemblage de briques type 6x11x22 pour environ 35m <sup>2</sup> de murs |  | Mortier pour joints de pierre pour environ 10m <sup>2</sup> de gros joints |
| Nombre de litres de mortier    | 1000                                                                     |  | 180                                                                        |
| Ciment 32,5 R<br>Sac de 35 Kg  | 5 sacs                                                                   |  | 1 sac                                                                      |
| Chaux NHL                      | 5 sacs                                                                   |  | 1 sac                                                                      |
| Sable type 0/2<br>Sac de 35 kg | 50 sacs                                                                  |  | 8 sacs                                                                     |
| Eau                            | 200                                                                      |  | 40                                                                         |

  

|                                | Mortier                                                      | Mortier batârd                                           | Mortier batârd                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Utilisation                    | Première couche :<br>ep. de 3 à 5 mm gobetis<br>d'accrochage | Deuxième couche :<br>ep. de 15 à 20 mm<br>corps d'enduit | Troisième couche :<br>ep. de 5 à 7 mm finition |
| Nombre de litres de mortier    | 150                                                          | 600                                                      | 200                                            |
| Ciment 32,5 R<br>Sac de 35 Kg  | 2 sacs                                                       | 4 sacs                                                   | 1 sac                                          |
| Chaux NHL                      | -                                                            | 2 sacs                                                   | 1 sac                                          |
| Sable type 0/2<br>Sac de 35 kg | 6 sacs                                                       | 26 sacs                                                  | 10 sacs                                        |
| Eau                            | 35                                                           | 120                                                      | 40                                             |

Enduit de façades traditionnel sur support béton, briques ou pierres dures pour environ 30m<sup>2</sup>.

### Conditionnement :

Sac de 35kg – Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne - Palette consignée  
Big bag de 1,500 tonne - nous consulter  
Possibilité d'avoir un sable de couleur blanche - nous consulter

La couleur et l'aspect de nos produits varient en fonction de la région d'extraction.

Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage

**SACMAT**  
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

**www.sacamat-france.com**