

L'Incontournable TECHNOCEM

Ciment gris multi-usage

Appellation normative

CEM II/B-LL 32,5 R

Description

Multi-usage, l'Incontournable TECHNOCEM est la solution idéale pour les petits et grands travaux du quotidien.

Ses résistances sont optimisées pour des utilisations courantes de béton, non soumises à des environnements agressifs

Principales destinations d'ouvrages

Béton de propreté et semelles, montage de blocs béton, planchers, dalles, chapes et scellement de carrelage, linteaux, poteaux, poutres, chaînages, sols cirés, terrasses, abords de piscine.



Les + Produit

- Ciment multi-usage
- Facilité de mise en œuvre
- Conditionnement en 25kg et en 35kg

Dosages en 25kg

DOSAGES à titre indicatif

Fondations non armées
équivalent C16/20
350 kg/m³

Gravillon	Sable sec	Ciment	Eau
5x 	+ 3,5x 	+ 	+  

**Fondations armées
planchers,
poteaux, poutres**
équivalent C20/25
400 kg/m³

Gravillon	Sable sec	Ciment	Eau
4x 	+ 3x 	+ 	+  

**Mortier montage
de blocs béton**
350 kg/m³

Gravillon	Sable sec	Ciment	Eau
	7x 	+ 	+  

Pour la réalisation de mortiers (chapes, scellement de carrelage et autres applications)
se référer aux dosages préconisés sur : www.heidelbergmaterials.fr

Dosages en 35kg

DOSAGES à titre indicatif

Fondations non armées
équivalent C16/20
350 kg/m³

Gravillon	Sable sec	Ciment	Eau
7x 	+ 5x 	+ 	+  

**Fondations armées
planchers,
poteaux, poutres**
équivalent C20/25
400 kg/m³

Gravillon	Sable sec	Ciment	Eau
6x 	+ 4x 	+ 	+  

**Mortier montage
de blocs béton**
350 kg/m³

Gravillon	Sable sec	Ciment	Eau
	10x 	+ 	+  

Pour la réalisation de mortiers (chapes, scellement de carrelage et autres applications)
se référer aux dosages préconisés sur : www.heidelbergmaterials.fr

Conseils de mise en œuvre

- Suivre les recommandations de dosages
- Prendre en compte les conditions climatiques : bétonnage recommandé entre 5°C minimum et 30°C maximum
- Utiliser des coffrages parfaitement étanches et stables
- Utiliser un produit de cure pour éviter la dessiccation
- Bâcher les ouvrages

Conditionnement

Conditionnement en sac de 25kg ou 35kg.

Palette houssée de 1 600 kg soit 64 sacs en 25 kg

Palette houssée de 1 470 kg soit 42 sacs en 35 kg

Recommandations de stockage

Conservation des sacs dans les conditions suivantes :
sac fermé, sans contact direct avec le sol, dans un local sec et faiblement ventilé, à température ambiante.

Les indications et informations sur les caractéristiques de nos produits, publiées sur la base de nos connaissances technologiques les plus avancées, ne constituent pas une garantie de l'ouvrage final. Il appartiendra donc à l'utilisateur, sous sa responsabilité, de vérifier que les produits sont compatibles avec la destination prévue et qu'ils sont utilisés selon les règles de l'art, dans le souci de ne pas en altérer les qualités.