



Fiche technique N° TN1615
26-09-2023

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur
supports conformes au D.T.U. 59.1

- Plâtre et dérivés après sous-couche : Plâtre - Enduit de plâtre - Plaques de plâtre cartonnées
- Bois et dérivés après sous-couche : Contre Plaqué - Aggloméré - Isorel Dur - Européens feuillus
- Maçonneries après sous-couche
- Anciennes Peintures : Hydrodiluables - Glycérophthaliques - Acryliques

Murs, Plafonds & Boiseries Satin

Peinture décorative satinée
en finition

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
9 à 11 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative formulée à base de résine acrylique et alkyde en émulsion dans l'eau. Aspect satiné en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Intérieur : Pièces à vivre (surfaces murales et boiseries après sous-couche), anciennes peintures.
- Extérieur : Maçonneries après sous-couche (surfaces murales verticales) et boiseries après sous-couche.

Qualités dominantes :

- Excellente opacité.
- Tendue parfait.
- Très belle blancheur
- Lessivable (Classe 2 selon la norme ISO 11998 et NF EN 13300 (perte d'épaisseur compris entre 5 et 20 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage)

Caractéristiques pratiques :



= 9 à 11 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi
- **Bases Disponibles** : BTP - BTM - BTF - BTN - BTJ
- **Aspect en finition** : Satin
- **Matériel** : Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel** : Eau, ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.
- **Coloration** : système à teinter COLORIMIX® - **La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieure à 35% (DTU59-1).**
- **Conditionnement** : 1L - 3 L - 12 L (BTP uniquement)

Caractéristiques techniques :

- **Densité (BTP)** : 1,25 à 1,35 (Densité variable selon les bases)
- **Extrait sec (pondéral) (Blanc)** : 48 à 52 %
- **Taux de brillance à 60°** : 12 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 1 g/l COV (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
 - **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
 - **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
 - **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés)** : appliquer notre **PRIMAIRE Supports neufs**.
 - **Sur fonds poreux (bois et dérivés)** : appliquer notre **PRIMAIRE Multi-supports**.
 - **Anciennes maçonneries** : appliquer une sous-couche adaptée.
 - **Sur métaux ferreux** : appliquer une sous-couche adaptée.
- Voir les fiches techniques des produits cités.*

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
 - **Sur fonds déjà peints (fonds blanc et propres)** : appliquer directement une couche de peinture bien fournie.
 - **Sur fonds déjà peints (teintes soutenues)** : appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les couches.
 - **Appliquer en croisant pour bien répartir la charge.**
-
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
 - **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
 - **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : 05 62 742 742 - Fax : 05 61 787 551

Mail : contact@theolaur.com Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015