

mortier de CIMENT GRIS

Mortier de Ciment pour tous travaux courants de maçonnerie

DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur un support en plâtre

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quick.fds/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- début de prise à 20°C (selon EN 196-3): 3h05
- durée d'application : 2 à 3 heures

IDENTIFICATION

Composition : ciment, sable ultra-fin

PERFORMANCES

résistances en compression (selon EN 196-1)

Durée	1j	2j	7j	28j
Valeur	25 MPa	39 MPa	55 MPa	63 MPa

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire.

Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures ainsi que lors de très forte exposition au soleil ou au vent.
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
- humidifier le support avant application sans qu'il soit ruisselant. <

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C



5 kg

+ PRODUITS

- ✓ Multi-fonctions : travaux de maçonnerie, scellements, joints...
- ✓ Se mélange avec du sable et/ou des agrégats.

APPLICATION

1

mise en œuvre :

- Préparer, nettoyer et humidifier le support avant application
- Mélanger le mortier de ciment avec du sable et/ou des agrégats
- Il est possible de teinter le produit par rajout de pigments lors du malaxage

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 5 kg

Conservation

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

Couleur : gris

Outillage

truelle, auge

Consommation

les consommations varient selon l'utilisation du produit :

	Mortier	Béton
Mortier de Ciment	1 volume	1 volume
Sable	3 volumes	1 volume
Eau	selon consistance souhaitée	selon consistance souhaitée
Graviers		2 volumes

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 26/04/2023
www.fr.weber

