Fiche Produit

CAEB
CL 90 -S

Chaux aérienne CL 90-S



Production

Usine d'Izaourt (65)

Description

La chaux aérienne éteinte CAEB est une chaux d'une grande finesse, très adaptée pour l'application d'enduits minces de finition. Son indice de blancheur très élevé permet de vivifier la couleur des sables et colorants choisis, afin d'obtenir toutes les teintes souhaitées. Pour cette qualité, elle est particulièrement recommandée pour la réalisation de peintures à la chaux (badigeons, eaux-fortes, patines) comme pour la création de fresques.

CAEB est conforme à la Norme des chaux de construction EN 459-1.

Conditionnement

Sac de 25kg – 40 sacs / palette (1,4T)

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication

Les + Produit

- Blancheur extrême
- Bonne maniabilité et onctuosité
- Idéale pour les badigeons et enduits minces de parement

2 quartier Castans
65370 Izaourt
Tél. 05 62 99 33 99
www.socli.fr

Propriété



CAEB possède les caractéristiques nécessaires à la réalisation de décorations délicates et respectueuses de la tradition :

- Laisse respirer les murs en favorisant les échanges gazeux dans les murs. Evite les remontées d'humidité dans les murs
- Mortiers souples et onctueux, faciles à mettre en œuvre, grâce à sa finesse
- Excellente adhérence au support
- Met en valeur les sables locaux par sa blancheur constante, qui permet d'obtenir toutes les teintes souhaitées
- Autorise la préparation de mortiers ou laits de chaux (peinture) à l'avance sans aucune limitation de délai pour l'application.

Dosages

		CAEB	Colorants	Eau
Badigeons		1KG	***Oxydes*** : Max. 10% poids chaux ***Terre Naturelle*** : Max 25% poids chaux	4L
pour fixer le badigeon ajouter une résine de type SOCLILATEX: 1 volume pour 10volume d'eau				
		CAEB	**Sable** (0/2 ou 0/4)	
Enduits fins	**Intérieur**	1X 10L	3X 10L	
	Extérieur	1X 10L	3,5X 10L	

Applications

- Enduits de finition (D.T.U. 26.1)
- Enduits minces décoratifs (D.T.U. 26.1)
- Peintures et laits de chaux
- Stucs Socli

Conseils d'utilisation

- Travailler entre 8° et 30°C
- Protéger les supports enduits pendant et après l'application lors de températures extrêmes pour ne pas altérer la prise
- Protéger du soleil et du vent par une bâche ou un filet de protection
- Stocker les sacs dans un lieu sec et ventilé, 1 an après la date de fabrication indiquée sur les sacs
- Suivre les recommandations propres à chaque utilisation
- Humidifier le mur à refus la veille de l'application
- Toujours travailler sur des supports propres (dépoussiérés et sans tâche)

Tableau de performances

	Unités	Caractéristiques moyennes*
		CAEB
Surface Blaine	Cm^2/g	13 260
CaOH2	%	93
MVA	g/L	450

Supports non admis

- Ne pas réaliser de béton armé
- Ne pas appliquer sur supports contenant du plâtre ou salpêtré

Les indications et informations sur les caractéristiques de nos produits, publiées sur la base de nos connaissances technologiques les plus avancées, ne constituent pas une garantie de l'ouvrage final. Il appartiendra donc à l'utilisateur, sous sa responsabilité, de vérifier que les produits sont compatibles avec la destination prévue et qu'ils sont utilisés selon les règles de l'art, dans le souci de ne pas en altérer les qualités.