



Fiche technique N° TN1620
19-12-2022

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur
supports conformes au D.T.U. 59.1

- Maçonneries neuves et anciennes
- Peintures après impressions :
Pliolites® - Acryliques
- Revêtements de peintures épais &
semi-épais - Crépis après impression

Façade Acryl D2/D3

Revêtement semi-épais pour
façade.

EXTÉRIEUR

**500 à 700 gr/m² selon la classe
ou +/- 4 m²/L**

Fonction :

Revêtement semi-épais pour la décoration des façades formulé à base de résine acrylique en phase aqueuse et de résine polysiloxane.

Classification :

AFNOR NF T 36-005 : I 7b2
AFNOR NF T34-722 : Classe D2 et D3 (RSE)
AFNOR NF EN 1062-1: G3E3S1V2W3A0
G3E4S1V2W3A1

Destination : EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales.

Anciennes ITE (isolation thermique par l'extérieur) : solution K1 ou K2 : nous consulter

Qualités dominantes :

- Grand confort d'application
- Masque efficacement la faïençage
- Imperméable, protège efficacement contre les eaux de pluie
- Très bonne adhérence sur supports neufs ou anciens

Caractéristiques pratiques :



= ± 250 gr/m² soit 5 m²/L
(classe D2) par couche.
= ± 350 gr/m² soit 4 m²/L
(classe D3) par couche.



= 2 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi - Ton pierre
- **Bases disponibles** : Blanc/BTP - BTF - BTN
- **Aspect** : Mat
- **Matériel** : Brosse, Rouleau Méché "spécial façade" – Rouleau à Relief
- **Nettoyage du matériel** : Eau, ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.
- **Coloration** : **Système à teinte COLORIMIX®** La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieur à 35% (DTU 59-1).
- **Conditionnement** : 3 L - 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc/BTP)** : 1,28 à 1,38 (Densité variable selon les bases)
- **Extrait sec (pondéral) (Blanc/BTP)** : 53 à 57 %
- **Taux de brillance à 85°** : < 5
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient max 40 g/l COV. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants.)

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Dans le cas d'une application directe sur revêtement de peinture épais, semi-épais et crépi**, s'assurer de la parfaite adhérence du revêtement en place. Dans le cas contraire, le décapage est obligatoire.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues**, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec un produit adapté. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer un produit adapté, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, laisser sécher, puis appliquer une impression type **Façade Fixateur Primaire**.
- **Sur fonds peints** : appliquer une impression type **Façade Fixateur Primaire**.
- **Sur fonds neufs ou anciens non peints** : appliquer une impression type **Façade Fixateur Primaire**.
- **Sur RPE (revêtement de peinture épais) farinant** : appliquer une impression type **Façade Fixateur Primaire**.

Voir les fiches techniques des produits cités

Application :

Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes aux D.T.U. 59.1.

- **Classe D3** : Appliquer 2 couches successives avec un "rouleau méché spécial façade", en croisant pour bien répartir le produit. Respecter un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches. (Voir processus d'application en annexe)
- **Le revêtement de peinture ne doit pas recouvrir les soubassements à moins de 25cm du sol en raison des remontées d'humidités prévisibles sans coupures de capillarité**. Le soubassement sera réalisé avec un revêtement D2 adapté de type pliolite.
- Notre produit **Façade Acryl D2/D3** peut être appliqué sur des enduits hydrauliques grattés et projetés en bon état après application d'une impression type **Façade Fixateur Primaire** selon l'état du support.
- Sur support en bon état, **Façade Acryl D2/D3** peut être utilisé en **Classe D2**. Appliquer 2 couches successives au "rouleau méché spécial façade" à raison de 250 g/m² par couche.
- **Pour fonds peints en mauvais état, (après préparation du support) merci de nous contacter.**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015

Annexe

Processus d'application

SUPPORT	PROCESSUS D'APPLICATION EN CLASSE D3	
FONDS NEUFS OU ANCIENS NON PEINTS (2 POSSIBILITÉS*)	1*	Façade Acrylique D2/D3 en 2 couches directes à 350 gr/m ²
	2*	Imprimer avec Façade Fixateur Primaire à 150 gr/m ² 1ère couche Façade Acrylique D2/D3 à 250 gr/m ² 2ème couche Façade Acrylique D2/D3 à 300 gr/m ²
FONDS PEINTS EN BON ÉTAT (2 POSSIBILITÉS*)	1*	Façade Acrylique D2/D3 en 2 couches directes à 350 gr/m ²
	2*	1ère couche (diluée à 10 % d'eau) Façade Acrylique D2/D3 à 300 gr/m ² 2ème couche (non diluée) Façade Acrylique D2/D3 à 400 gr/m ²
REVÊTEMENTS DE PEINTURE ÉPAIS EN BON ÉTAT	1ère couche (diluée à 15 % d'eau) Façade Acrylique D2/D3 à 300 gr/m ² 2ème couche (diluée à 5 % d'eau) Façade Acrylique D2/D3 à 400 gr/m ²	